PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-253954

(43) Date of publication of application: 10.09.2002

(51)Int.Cl.

B01J 19/08 C23C 14/00 C23C 14/24 H05H 1/42

H05H 1/44

(21)Application number: 2001-055755

(71)Applicant: CIKASEI COLTD

(22)Date of filing:


28.02.2001

(72)Inventor: TAKINOSAWA HIROOMI

(54) APPARATUS AND METHOD OF MANUFACTURING ULTRAFINE PARTICLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus and method of manufacturing an ultrafine particle having a small quantity of impurities with the little limitation imposed on raw materials, by which high productivity, low production cost, high energy efficiency, simplification of the apparatus and improvement of reliability are attained. SOLUTION: The ultrafine particle is formed by energizing each central electrode of negative electrode plasma torch 4a and positive electrode plasma torch, each of which is provided with the central electrode and an outer peripheral electrode, while blowing a working gas from working gas blowing nozzles 2a and 2b to form Vshaped plasma arc C or V-shaped plasma arc, applying the V-shaped plasma arc C or Y-shaped plasma arc to a raw material body 3 to obtain ultrafine particles and gasifying the raw material body 3 to generate an evaporation gas and blowing a reaction/cooling gas to the evaporation gas to react and/or cool the evaporation gas with the reaction/cooling gas.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-253954 (P2002-253954A)

(43)公開日 平成14年9月10日(2002.9.10)


(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
BO1J 19/08		B 0 1 J 19/08	K 4G075
C 2 3 C 14/00		C 2 3 C 14/00	A 4K029
14/24		14/24	F
H 0 5 H 1/42		H 0 5 H 1/42	
1/44	•	1/44	
		客查請求 未請求 請查客	R項の数5 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特順2001-55755(P2001-55755)	(71)出顧人 000106726	
		シーアイ化成	株式会社
(22)出顧日 平成13年2月28日(2001.2.28)		東京都中央区	(京橋1丁目18番1号
		(72)発明者 滝野沢 洋田	i
		東京都中央区京橋一丁目18番1号 シーア	
		イ化成株式会	社内
		(74)代理人 100064908	
		弁理士 志賀	化正武 (外6名)
		Fターム(参考) 4Q075 A	A27 AA42 AA65 BA01 BA06
		В	BO2 BD12 CA12 CA17 CA25
		C.	A47 CA57 CA62 DA01 DA02
		E	A05 EB01 EB43 EC01 EC21
			802 FC02
		4K029 C	A03 DD06

(54) 【発明の名称】 超微粒子の製造装置および製造方法

(57)【要約】

【課題】 高生産性、低製造コスト、高エネルギー効率、製造装置の簡素化および信頼性の向上が可能であり、原料の制約が少なく、不純物が少ない超微粒子の製造装置および製造方法を提供する。

【解決手段】 作用ガス吹き出しノズル2a,2bから作用ガスを吹き出しながら、中心電極と外周電極とを具備する負極プラズマトーチ4aと正極プラズマトーチ4bの各中心電極を通電して、V字状プラズマアークCまたはY字状プラズマアークを形成させ、このV字状プラズマアークとまたはY字状プラズマアークを超微粒子の原料となる原料体3にあて、前記原料体3を気化させて、蒸発ガスを発生させ、該蒸発ガスに反応・冷却ガスを吹き付けて、前記蒸発ガスと前記反応・冷却ガスとを反応およびまたは冷却させて超微粒子を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(A) および(B) を具備すること を特徴とする超微粒子の製造装置。

1

(A) プラズマアークを発生させるための負極中心電 極、および、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズ ル、および、前記負極中心電極に近接して設けられた正 極外周電極を具備する負極プラズマトーチと、

プラズマアークを発生させるための正極中心電極、およ び、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズル、およ び、前記正極中心電極に近接して設けられた負極外周電 10 ることを特徴とする超微粒子の製造方法。 極を具備する正極プラズマトーチと、

前記負極中心電極および前記正極外周電極を接続した回 路に設けられた負極プラズマトーチ用パイロット電源 と、前記正極中心電極および前記負極外周電極を接続し た回路に設けられた正極プラズマトーチ用パイロット電 源と、前記負極中心電極および前記正極中心電極を接続 した回路に設けられた主電流電源とを有し、

前記負極プラズマトーチおよび前記正極プラズマトーチ は、これらの先端から発生するプラズマアークがV字状 に接触するように設置されているプラズマアーク発生手 20 段。

(B) 前記プラズマアークを超微粒子の原料となる原料 体にあてることによって発生した蒸発ガスに反応・冷却 ガスを吹き付ける反応・冷却ガス吹き付けノズル。

【請求項2】 前記負極プラズマ用パイロット電源およ び前記正極プラズマトーチ用パイロット電源は、直流電 源と、交流電源を有する高周波アーク発生手段とを具備 し、直流電圧に高周波交流電圧を重畳させることを特徴 とする請求項1に記載の超微粒子の製造装置。

【請求項3】 作用ガス吹き出しノズルから作用ガスを 30 吹き出しながら、中心電極と外周電極とを有する負極プ ラズマトーチおよび正極プラズマトーチの各中心電極 を、これら中心電極を接続した回路に設けられた直流電 源により通電して、V字状プラズマアークまたはY字状 プラズマアークを形成させ、該V字状プラズマアークま たはY字状プラズマアークを超微粒子の原料となる原料 体にあて、前記原料体を気化させて、蒸発ガスを発生さ せ、該蒸発ガスに反応・冷却ガスを吹き付けて、前記蒸 発ガスと前記反応・冷却ガスとを反応およびまたは冷却 させて超微粒子を形成することを特徴とする超微粒子の 40 製造方法。

【請求項4】 作用ガスを吹き出しながら、負極プラズ マトーチの負極中心電極と該負極中心電極に近接して設 けられた正極外周電極とを通電し、前記負極プラズマト ーチ先端からパイロットアークを発生させると共に、 作用ガスを吹き出しながら、正極プラズマトーチの正極 中心電極と該正極中心電極に近接して設けられた負極外 周電極とを通電し、前記正極プラズマトーチ先端からパ イロットアークを発生させ、

心電極と前記正極中心電極とを通電した後に、前記負極 中心電極および前記正極外周電極、前記正極中心電極お よび前記負極外周電極の通電を切断し、V字状プラズマ アークまたはY字状プラズマアークを形成させ、

該V字状プラズマアークまたはY字状プラズマアーク を、超微粒子の原料となる原料体にあて、前記原料体を 気化させて、蒸発ガスを発生させ、該蒸発ガスに反応・ 冷却ガスを吹き付けて、前記蒸発ガスと前記反応・冷却 ガスとを反応およびまたは冷却させて超微粒子を形成す

【請求項5】 前記負極中心電極と前記正極外周電極、 および、前記正極中心電極と前記負極外周電極との間 に、直流電圧と高周波交流電圧とを印加し重畳させ、高 周波アークの誘導によって、パイロットアークを発生さ せることを特徴とする請求項4に記載の超微粒子の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高生産性、低製造 コスト、高エネルギー効率、製造装置の簡素化および信 頼性の向上が可能であり、原料の制約が少なく、不純物 の少ない超微粒子の製造装置および製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の超微粒子の製造装置および製造方 法として、特許第2980980号公報で開示された移 行型プラズマアークによる製造装置および製造方法(以 下、移行型法という)が例示される。この超微粒子の製 造装置は、図3に示す一例のようなものである。この超 微粒子製造装置は、外部と隔離するためのチャンバ31 と、カソード32を有するプラズマトーチ33と、アノ ードである原料体34と、プラズマトーチ33と原料体 34との間にプラズマアークを発生させるための電源3 5と、原料体34を保持、送り出す原料体保持・送り出 し装置36と、作用ガスタンク37から供給された作用 ガスをカソード32の周囲に吹き付ける作用ガス吹き付 けノズル38と、原料体34がプラズマアークによって 蒸発して発生した蒸発ガスに、反応・冷却ガスタンク3 9から供給された反応・冷却ガスを蒸発ガスに吹き付け る反応・冷却ガス吹き付けノズル40と、蒸発ガスを冷 却する蒸発ガス冷却タンク41と、コレクタ42とを有 する。カソード32は非消費極であり、原料体34は消 費極である。また、プラズマトーチ33は原料体34の 表面に対して斜めに角度をつけて一定の距離を置いて配 置されている。

【0003】この装置の場合、まず、アルゴン、窒素、 水素およびこれらの混合ガスからなる作用ガスを作用ガ ス吹き付けノズル38から流出させながら、カソード3 2と原料体34とを電源35によって通電して、プラズ マアークを発生させる。これにより、電子はカソード3 これら2つのパイロットアークを接触させ、前記負極中 50 2から原料体34に移行する。このように発生したプラ

ズマアークにより、原料体34は加熱され、表面から蒸発する。原料体34表面から蒸発した蒸発ガスは、プラズマアークによってプラズマトーチ33の前方側に吹き流される。そして、この蒸発ガス流を横切るように、酸素、窒素、空気およびこれらの混合ガスからなる反応・冷却ガスを、原料体34近傍に設置された反応・冷却ガス吹き付けノズル40から流出する。蒸発気体流に含まれる金属蒸気は、反応・冷却ガスと反応して、あるいは冷却されて、ナノサイズの金属酸化物微粒子などの超微粒子を形成する。この超微粒子を含む気体流は蒸発ガス10冷却タンク41に移動し、冷却タンク41内のコレクタ42によって分離される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述の方法 では、カソード32と原料体34との間を通電し、プラ ズマアークを発生させるので、原料体34に適用できる 材料は導電体に制限されていた。そのため、非導電性の 原料や粉体を、そのままの状態で蒸発(形成する超微粒 子が酸化物の場合、燃焼ということがある) させること はできなかった。そこで、非導電性の原料や粉体を導電 20 性原料体として用いるためには、非金属の導電性材料 (例えば、炭素材料)などを混合、成形して原料体34 を作製する前工程が必要であった。また、導電性材料、 特に炭素材料などに含まれる不純物が超微粒子に混入す ることがあった。このように不導体を原料として用いる 場合には、導電性材料のコストがかかるので、超微粒子 の製造コストが高かった。また、製造工程数が多くなる ので、生産性が低かった。さらに、炭素材料含有成形原 料体の場合、与えたエネルギーのかなりの量が炭素材料 の燃焼に費やされ、エネルギーロスとなっていた。

【0005】また、移行型法のプラズマアークの高温部の断面積は狭いが、細い原料体の入手、作製は困難であるため、原料体の断面積が広くなる場合があり、蒸発面は均一には加熱されない。均一に加熱するためには、原料体34を回転させる必要があるが、この場合、加熱溶融後、蒸発せずにアーク高温部から離れて冷却してしまい、原料ロスおよびエネルギーロスとなっていた。

【0006】また、移行法型の場合、正極であるプラズマトーチ33と負極である原料体34との距離が変わると電気的条件(電流値、電圧)は変動してしまい、この変動を自動的に修正する手段においては、原料体34の送り出し量制御の為に複雑な機構が必要であり、装置のコストが高かった。また、原料体34の蒸発面に酸化物が付着、堆積した場合、導電不良となってしまうため、製造を一旦中断し、堆積物を除去しなければならず、生産性を低下させていた。

【0007】本発明は、前記事情を鑑みて行われたものであり、高生産性、低製造コスト、、高エネルギー効率、製造装置の簡素化および信頼性の向上が可能であり、原料の制約が少なく、不純物の少ない超微粒子の製 50

造装置および製造方法を提供することを目的とする。 ・【0008】

【課題を解決するための手段】本発明の超微粒子の製造装置は、下記(A)および(B)を具備するものである。

(A) プラズマアークを発生させるための負極中心電 極、および、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズ ル、および、前記負極中心電極に近接して設けられた正 極外周電極を具備する負極プラズマトーチと、プラズマ アークを発生させるための正極中心電極、および、作用 ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズル、および、前記 正極中心電極に近接して設けられた負極外周電極を具備 する正極プラズマトーチと、前記負極中心電極および前 記正極外周電極を接続した回路に設けられた負極プラズ マトーチ用パイロット電源と、前記正極中心電極および 前記負極外周電極を接続した回路に設けられた正極プラ ズマトーチ用パイロット電源と、前記負極中心電極およ び前記正極中心電極を接続した回路に設けられた主電流 電源とを有し、前記負極プラズマトーチおよび前記正極 プラズマトーチは、これらの先端から発生するプラズマ アークがV字状に接触するように設置されているプラズ マアーク発生手段。

(B) 前記プラズマアークを超微粒子の原料となる原料体にあてることによって発生した蒸発ガスに反応・冷却ガスを吹き付ける反応・冷却ガス吹き付けノズル。

【0009】また、本発明の超微粒子の製造装置は、前記負極プラズマトーチ用パイロット電源および前記正極プラズマトーチ用パイロット電源は、直流電源と、交流電源を有する高周波アーク発生手段とを具備し、直流電圧に高周波交流電圧を重畳させることができる。

【0010】また、本発明の超微粒子の製造方法は、作用ガス吹き出しノズルから作用ガスを吹き出しながら、中心電極と外周電極とを具備する負極プラズマトーチと正極プラズマトーチの各中心電極を、これら中心電極を接続した回路に設けられた直流電源により通電して、V字状プラズマアークまたはY字状プラズマアークを形成させ、このV字状プラズマアークまたはY字状プラズマアークを超微粒子の原料となる原料体にあて、前記原料体を気化させて、蒸発ガスを発生させ、該蒸発ガスに反応・冷却ガスを吹き付けて、前記蒸発ガスと前記反応・冷却ガスとを反応およびまたは冷却させて超微粒子を形成する方法である。

【0011】また、本発明の超微粒子の製造方法は、作用ガスを吹き出しながら、負極プラズマトーチの負極中心電極と該負極中心電極に近接して設けられた正極外周電極とを通電し、前記負極プラズマトーチ先端からパイロットアークを発生させると共に、作用ガスを吹き出しながら、正極プラズマトーチの正極中心電極と該正極中心電極に近接して設けられた負極外周電極とを通電し、前記正極プラズマトーチ先端からパイロットアークを発

生させ、これら2つのパイロットアークを接触させ、前記負極中心電極と前記正極中心電極とを通電した後に、前記負極中心電極および前記正極外周電極、前記正極中心電極および前記負極外周電極の通電を切断し、V字状プラズマアークまたはY字状プラズマアークを形成させ、該V字状プラズマアークを、超微粒子の原料となる原料体にあて、前記原料体を気化させて、蒸発ガスを発生させ、該蒸発ガスに反応・冷却ガスを吹き付けて、前記蒸発ガスと前記反応・冷却ガスとを反応およびまたは冷却させて超微粒子を形成 10 する方法である。

【0012】さらに、本発明の超微粒子の製造方法は、前記負極中心電極と前記正極外周電極、および、前記正極中心電極と前記負極外周電極との間に、直流電圧と高周波交流電圧とを印加し重畳させ、高周波アークの誘導によって、パイロットアークを発生させることができる。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の超微粒子製造装置の一例 を図1および図2に示す。この超微粒子製造装置は、外 部の雰囲気を遮断するチャンバ1と、プラズマトーチ4 および電源5を有するプラズマアーク発生手段6と、プ ラズマトーチ4に供給する作用ガスが充填された作用ガ スタンク7と、反応・冷却ガスタンク8に充填された反 応・冷却ガスを原料体3が蒸発して発生した蒸発ガスに 吹き付ける反応・冷却ガス吹き付けノズル9と、チャン バ1と連設し、原料体3が蒸発した蒸発ガスを膨張させ て冷却し、かつ蒸発ガスと生成した超微粒子を分離する 蒸発ガス冷却タンク10とを有するものである。この装 置において、プラズマトーチ4は、発生したプラズマア ークの軸方向が、原料体3の蒸発面に対して斜め方向に 配置される。また、反応・冷却ガス吹き付けノズル9 は、プラズマトーチ4との間に原料体3が配置されるよ うに設けられる。

【0014】さらに、原料体3をチャンバ1の外から保持し、原料体3を送り出す原料体保持・送り出し装置12と、原料体3が蒸発している位置を検出し、その情報を解析し、信号を原料体保持・送り出し装置12に出力して原料体3の送り出し速度を決定する蒸発面位置検出して原料体3の送り出し速度を決定する蒸発面位置検出、原料体3が蒸発し、発生した蒸発ガスと反応ガスとは、原料体3が蒸発し、蒸発ガスを冷却がスと反応ガス、およびまたは、蒸発ガスを冷却させる冷却がスとない。例えば、金属酸化物超微粒子や金属として開いられる酸素や窒素は反応・冷却ガスとなり、金属超微粒子を形成させる場合に、反応・冷却ガスとして用いられるであるではガスは冷却ガスとなる。

【0015】本発明の超微粒子の製造装置の特徴である プラズマアーク発生手段6は、プラズマアークを発生さ せる負極プラズマトーチ4aおよび正極プラズマトーチ50 4 b と、これらの中心電極を接続する回路 2 1 a に設けられた主電流電源 5 a と、負極中心電極 2 2 および正極外周電極 2 3 を回路 2 1 b で接続した負極プラズズマトチ用パイロット電源 5 b と、正極中心電極 2 4 およびマーチ用パイロット電源 5 c とを具備している。負極プラズマトーチ 4 a は、プラズマアークを発生させるため、負極中心電極 2 2 と、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズル 2 a と、負極中心電極 2 2 に近接して、ながちれた正極外周電極 2 3 とを具備している。そして、ながち出しノズル 2 a から作用ガスを吹き出しながら、負極プラズマトーチ 4 a 先端からパイロットアーク A を発生させる。

6

【0016】正極プラズマトーチ4bは、プラズマアークを発生させるための正極中心電極24と、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズル2bと、正極中心電極24に近接して設けられた負極外周電極25とを具備している。そして、作用ガス吹き出しノズル2bからイーチーパスを吹き出しながら、正極プラズマトーチ用パイロット電源5cによって正極中心電極24と負極外周電極25とを通電し、正極プラズマトーチ4b先端からパイロットアークBを発生させる。このような本発明におけているでできる非移行型である。また、負極プラズマトーチ目で電子の移行をせずに、プラズマトーチ間で電子の移行をせずに、プラズマトーチ間で電子の移行をせずに、プラズマトーチ目で電子の移行をせずに、プラズマトーチは、プラズマトーチ4aおよび正極プラズマトーチ4bは、先端がノズル状の形状を有していることが好ましい。

【0017】さらに、負極プラズマトーチ4aおよび正極プラズマトーチ4bは、これら2本のプラズマトーチ4bは、これら2本のプラズマトーチように設置されている。また、負極中心電極22および不極中心電極24は非消費性である。例えば、タングステンを主成分とした材料などが用いられる。また、正極外周電極23または負極外周電極25は未消費性である。また、正極外周電極23または負極外周電極25は、設また、正極外周電極23または負極外周電極25は、設また、正極外周電極22および正極中心電極24に近接して設けることができれば特に制限はなく、例えば、リング状の構造を有するものが挙げられる。また、負極プラズマトーチ用パイロット電源5bおよび正極プラズマ用パイロット電源5cは、直流電源と、交流電源を有するものが挙げられる。また、負極プラズマーク発生手段(図示せず)とを具備し、直流電圧に高周波交流電圧が重畳できることが好ましい。

【0018】蒸発面位置検出装置13は、原料体の蒸発面の位置を検出し、プラズマアーク端と原料体表面との距離を一定に保つためのものである。上述した一例では、蒸発面位置検出装置13は、CCDカメラを具備しており、CCDカメラから入力した蒸発面の画像を画像

処理システムにより解析し、信号を原料体保持・送り出し装置12に出力し、その信号に応じて原料体保持・送り出し装置12を作動させるものである。コレクタ11における、超微粒子と気体とを分離する手段は特に制限されず、例えば、フィルタなどが挙げられる。

【0019】上述した本発明の超微粒子の製造装置にあ っては、プラズマアーク発生手段6が、負極中心電極2 2と、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き出しノズル2 a と、負極中心電極22に近接して設けられた正極外周電 極23とを具備する負極プラズマトーチ4a、および、 正極中心電極24と、作用ガスを吹き出す作用ガス吹き 出しノズル2 b と、正極中心電極2 4に近接して設けら れた負極外周電極25とを具備する正極プラズマトーチ 4 b、および、負極中心電極22と正極外周電極23と を通電する負極プラズマトーチ用パイロット電源5b、 および、正極中心電極24と負極外周電極25とを通電 する正極プラズマトーチ用パイロット電源5c、およ び、負極中心電極22と正極中心電極24とを通電する 主電流電源5aを有し、さらに負極プラズマトーチ4a と正極プラズマトーチ4bとは、それぞれの先端から発 生するパイロットアークA、Bが接触するように設置さ れている。そのため、作用ガスを吹き出しながら、中心 電極と外周電極とを通電し、負極プラズマトーチ4aお よび正極プラズマトーチ4bによりパイロットアーク A、Bを発生させることができる。

【0020】また、これら2本のパイロットアークA、 Bが接触した後、負極中心電極22および正極中心電極 24を主電流電源5aによって通電し、負極中心電極2 2および正極外周電極23、正極中心電極24および負 極外周電極25の通電を切断することにより、負極中心 電極22と正極中心電極24との間で電子が移動するV 字状プラズマアークCを形成させることができる。この ようなV字状プラズマアークCは、その中間点をプラズ マトーチ間の中間電位を有する仮想電極点と見なすこと ができる。そのため、原料体3に電子を移行させる必要 がなく、原料体3に非導電性のものを用いることができ る。したがって、原料体が非導電性の場合に、従来行っ ていたような、炭素材料などの導電性物質の混合の必要 がなくなり、原料コストを低減できる。また、炭素材料 の燃焼に費やされていたエネルギーも削減することがで 40 きる。また、炭素材料などに含まれる不純物の混入をな くすことができる。また、原料体としての制約が削減さ れ、広範囲に原料を選択することができる。

【0021】また、原料体3に電気を流す必要がないので、原料体3の溶融、酸化崩壊を起こすことがない。また、原料体保持・送り出し装置12に通電が不要となり、設備の構造が簡素化され、信頼性が向上する。また、原料体保持・送り出し装置12に消耗品である保持電極を設ける必要がなくなり、その費用を削減することができる。また、電気の漏電も防ぐことができる。ま

た、非消費性の電極であるため、電気的変動が少なく、 原料体3の送り出しの自動化が容易である。

8

【0022】また、上述したプラズマアーク発生手段6では、パイロットアークA、Bが接触した後、V字状プラズマアークCが形成されるので、V字先端付近にはプラズマ濃度が高くなり、周囲よりも温度が高いアーク高温部Hを形成することができる。これらのことより、アーク高温部Hは、長さが長く、断面積も大きいので、原料体3の蒸発量を多くすることができる。その結果、超微粒子の生産性が向上する。

【0023】また、上述した超微粒子の製造装置にあっ ては、反応・冷却ガス吹き付けノズルを有するので、蒸 発ガスに反応・冷却ガスを吹き付けて、反応・冷却ガス が酸素や窒素の場合には、金属酸化物超微粒子や金属窒 化物超微粒子を形成させることができ、反応・冷却ガス が不活性ガスの場合には、金属超微粒子を製造すること ができる。また、その生産性もさらに向上する。また、 上述した超微粒子の製造装置おいては、負極プラズマト ーチ用パイロット電源および正極プラズマ用パイロット 電源が、直流電源と、交流電源を有する高周波アーク発 生手段とを具備し、直流電圧に高周波交流電圧を重畳さ せ、高周波アークの誘導によって、パイロットアークの 発生をより容易にすることができる。その結果として、 V字状プラズマアークCのアーク高温部Hを発生させる ことがさらに容易となる。また、負極プラズマトーチ4 aおよび正極プラズマトーチ4bは、先端がノズル状の 形状を有していることにより、プラズマアーク中のプラ ズマ濃度をより高くすることができ、より高温にするこ とができる。

【0024】なお、本発明の超微粒子の製造装置は、図示例に限定されるものではない。原料体保持・送り出し装置12は、図示例ではチャンバ1の下に設けられているが、チャンバ1の横に設けて、原料体を保持し、横方向に送り出すようにしてもよい。また、原料体が粉体、粒状、塊状の場合には、原料体保持・送り出し装置12は使用できないので、その代わりに蒸発用るつぼを用いることができる。

【0025】次に、本発明の超微粒子の製造方法の一例について図1および図2を参照しながら説明する。まず、原料体保持・送り出し装置12により超微粒子の原料体3を保持して、チャンバ1内に原料体3をセットトる。本発明の超微粒子の製造方法に用いられるプラズマトーチ4aおよび正をプラズマトーチ4bは、これらのプラズマトーチ先端から発生したパイロットアークが接触するように予め設置しておく。そして、作用ガスを作用ガス吹き出し、さらに発力フズマトーチ4a内に吹き出し、さに負極プラズマトーチ4a内に吹き出し、さに負極プラズマトーチ4a内に吹き出し、さに用ガスを流出させながら、負極中心電極22と、この負極中心電極22先端に近接して設けられた正極外周電極23

とを負極プラズマトーチ用パイロット電源5bによって 通電し、高周波アークの誘導によって、負極中心電極2 2と正極外周電極23との間にパイロットアークAを発生させる。また、作用ガスを作用ガス吹き出しノズル2 bから正極プラズマトーチ4b内に吹き出し、さら作用ガス を流出させながら、正極中心電極24と、この正極中の電極24先端に近接して設けられた負極外周電極25で 電極24先端に近接して設けられた負極外周電極25で を正極プラズマトーチ用パイロット電源5cによって 電し、高周波アークの誘導によって、正極中心電極24 と負極外周電極25との間にパイロットアークBを発生させる。

【0026】これら2つのパイロットアークA, Bを次第に延長させて、接触した後に、主電流電源5aによって負極中心電極22と正極中心電極24とを通電し、負極プラズマトーチ用パイロット電源5bおよび正極プラズマトーチ用パイロット電源5cを切る。これにより、負極中心電極22と正極中心電極24との間にV字状プラズマアークCが形成する。また、プラズマガス流によってはY字状プラズマアークが形成する場合もある。V字状プラズマアークCのV字先端付近は、その周囲部Hとも温度が高く、温度1500℃以上のアーク高温部Hとなっている。このアーク高温部Hを、原料体保持・送り出し装置12によってチャンバ1内にセットされた原料体3にあてると、原料体3は溶融、蒸発して、原料体3の蒸発ガスが発生する。

【0027】このようにして原料体3から発生した蒸発ガスは、蒸発ガス冷却タンク10方向に流れていく。この蒸発ガスに反応・冷却ガスを反応・冷却ガス吹き付けノズル9から吹き付ける。そして、蒸発ガスと反応・冷却ガスとが反応し、または冷却されることによって、超微粒子が形成する。この時、蒸発ガスは温度が低下するため、プラズマ状態でなくなる。このようにして形成された超微粒子を含む蒸発ガス流は、チャンバ1と連設している蒸発ガス冷却タンク10に入った超微粒子は、コレクタ11により蒸発ガスと分離され、蒸発ガス冷却タンク10下部へと落下する。そして、蒸発ガス冷却タンク10下部へと落下する。そして、蒸発ガス冷却タンク10下部から抜き出して回収される。

【0028】上述した本発明の超微粒子の製造方法にお 40 いて、原料体3には、材質に、金属などの導電性材料に限らず、金属酸化物などの非導電性材料を用いることができる。これらの原料体を用いることにより、金属超微粒子、金属酸化物超微粒子などを形成させることができる。また、原料体3の形状は、丸棒状、角棒状のものを用いることができる。丸棒の場合、その直径は20~100mmであることが好ましい。このような棒状の原料体3を入手して使用してもよいし、粒状、粉状の原料に樹脂バインダを混合し、圧縮成形後、棒状の原料体3を作製して使用してもよい。樹脂バインダの混合比は、原 50

料体全体の10~50重量%であることが好ましい。これら樹脂バインダを酸素存在下でプラズマアークによって燃焼させると、二酸化炭素および水となるので、超微粒子およびその製造には影響を与えることはない。また、原料体には紛状、粒状、塊状のものも用いることもできる。その場合には、原料体を蒸発用るつぼに充填することが好ましく、また、原料体保持・送り出し装置12は使用しない。

10

【0029】また、原料体3は、蒸発して消費するので、蒸発面位置検出装置13を用いて、原料体の蒸発面の位置を検出する。この検出結果に対して原料体保持・送り出し装置12に信号を出力し、原料体保持・送り出し装置12を作動させて原料体3を送り出し、プラズマアーク先端と原料体3先端との距離を一定にする。そして、原料体3の蒸発を持続させる。

【0030】また、本発明における作用ガスは、アルゴン、窒素、水素およびこれらの混合物が好ましく用いられる。また、本発明における反応・冷却ガスは、酸素、窒素、ヘリウム、空気またはこれらの混合物が好ましく用いられる。また、反応・冷却ガスの流量、反応・冷却ガス吹き付けノズル9の位置によって超微粒子の粒径および粒径分布をコントロールすることができる。

【0031】本発明の超微粒子の製造方法にあっては、作用ガスを作用ガス吹き出しノズル2aから吹き出しながら、負極中心電極22と正極外周電極23とを通電して、負極プラズマトーチ4a先端からパイロットアークAを発生させ、また、作用ガスを作用ガス吹き出ししながら、正極中心電極24と負極外周電極25とを通電して、正極プラズマトーチ4b先端からパイロットアークBを発生させ、これら2つのパイロットアークA、Bを接触させた後に、負極中心電極22に下極中心電極24とを通電し、負極中心電極22はよび正極外周電極23、正極中心電極24および負極外周電極25の通電を切断するので、負極中心電極22と正極中心電極24との間で電子が移動するV字状プラズマアークCまたはY字状プラズマアークを形成することができる。

【0032】このようなV字状プラズマアークCまたは Y字状プラズマアークは、その中間点をプラズマトーチ 間の中間電位を有する仮想電極点と見なすことができ る。そのため、原料体に電子を移行させる必要がなく、 原料体3に電気を流す必要がないので、原料体3の溶 融、酸化崩壊を起こすことがない。また、原料体保持・ 送り出し装置12に通電が不要となり、設備の構造が簡 素化され、信頼性が向上する。また、原料体保持・送り 出し装置12に消耗品である保持電極を設ける必要がな くなり、その費用を削減することができる。また、電気 の漏電も防ぐことができる。

【0033】また、上述のように形成したV字状プラズ

マアークCまたはY字状プラズマアークは、アーク高温部Hの長さが長く、断面積も大きい。このようなアーク高温部Hを原料体3にあてて、蒸発させることにより、原料体3の蒸発面積を大きくすることができ、蒸発量を多くすることができる。また、原料を効率良く蒸発させることができる。また、原料体3を全て消費することが可能である。したがって、蒸発ガスの量を多くできるので、蒸発ガスを冷却することによって、超微粒子の生産性を向上させることができる。

【0034】また、アーク高温部Hが大きいため、プラズマアークの最適位置で原料体3を蒸発させることができるだけでなく、蒸発位置の位置設定の自由度が大きいので、超微粒子の粒径をコントロールしやすい。また、蒸発面に酸化物が付着しても、蒸発面が広いために、導電不良になることがなく、製造を一旦停止して、堆積物を除去するなどの作業が不要となる。また、出力効率が優れているため、超微粒子製造に必要な消費電力を大幅に小さくすることができる。

【0035】また、上述した超微粒子の製造方法にあっては、蒸発ガスに反応・冷却ガスを吹き付けるので、反 20 応・冷却ガスが酸素や窒素の場合には、金属酸化物超微粒子や金属窒化物超微粒子を形成させることができ、反応・冷却ガスが不活性ガスの場合には、金属超微粒子を製造することができる。また、その生産性もさらに向上する。

【0036】上述した超微粒子の製造方法において、前 記負極プラズマトーチ用パイロット電源5 b および前記 正極プラズマトーチ用パイロット電源5cは、前記負極 中心電極22と前記正極外周電極23、および、前記正 極中心電極24と前記負極外周電極25との間に、直流 電圧と高周波交流電圧とを印加し重畳させて、パイロッ トアークを発生させることができる。このようにパイロ ットアークを発生させる一例について説明する。作用ガ スを作用ガス吹き出しノズル2 a から負極プラズマトー チ4a内に吹き出し、さらに負極プラズマトーチ4aか ら作用ガスを流出させながら、負極中心電極22と、こ の負極中心電極22先端に近接して設けられた正極外周 電極23とを負極プラズマトーチ用パイロット電源5b によって直流電圧を印加し、通電する。この直流電圧に 高周波アーク発生手段によって高周波交流電圧を重畳し て、高周波アークを発生させる。そして、高周波アーク の誘導により負極中心電極22と正極外周電極23との 間にパイロットアークAを発生させる。その後、高周波 アーク発生手段による高周波交流電圧の重畳を止めて、 高周波アークの発生を停止させる。

【0037】それと同時に、作用ガスを作用ガス吹き出 めて しノズル2bから正極プラズマトーチ4b内に吹き出 負担 し、さらに正極プラズマトーチ4bから作用ガスを流出 ラスさせながら、正極中心電極24と、この正極中心電極27~4先端に近接して設けられた負極外周電極25とを正極 50 た。

プラズマトーチ用パイロット電源5cによって直流電圧と高周波交流電圧とを印加し重畳させ、高周波アークを発生させる。そして、高周波アークの誘導により正極中心電極24と負極外周電極25との間にパイロットアークBを発生させる。その後、高周波アーク発生手段に発生を停止させる。これら2つのパイロットアークA、Bを次第に延長させて、接触した後に、主電流電源5aによって負極中心電極22と正極中心電極24とを通電し、負極プラズマトーチ用パイロット電源5bおよび正極プラズマトーチ用パイロット電源5cを切る。これにより、負極中心電極22と正極中心電極24との間にV字状プラズマアークCまたはY字状プラズマアークを形成させる。

12

【0038】また、本発明における反応・冷却ガスに、酸素、窒素、空気またはこれらの混合物を好ましく用いることにより、蒸発ガスと容易に反応し、または、蒸発ガスを容易に冷却し、超微粒子を形成させることができる。また、原料体に不導体のものを好ましく用いることにより、原料体が非導電性の場合に、従来行っていたような、炭素材料などの導電性物質の混合の必要がなくなり、原料コストを低減できる。また、炭素材料の燃焼に費やされていたエネルギーも削減することができる。また、炭素材料の不純物の混入をなくすことができる。これにより、パイロットアークの発生が容易である。その結果として、V字状プラズマアークCのアーク高温部Hを発生させることが容易となる。

[0039]

【実施例】(実施例1)SiO₂ 超微粒子の製造方法 本実施例では、図1および図2に示す超微粒子製造装置 を使用した。まず、金属シリコン粗粒(粉砕品、粒度1 mm以下)と樹脂バインダを混合し、直径50mmの丸 棒状に圧縮成型して、金属シリコン粗粒を含む原料体を 作製した。この原料体を原料体保持・送り出し装置12 に取り付けた。次いで、作用ガス吹き出しノズル2a, 2 b から作用ガスとしてアルゴンを吹き出しながら、プ ラズマアーク発生手段6の負極プラズマトーチ用パイロ ット電源5bおよび正極プラズマトーチ用パイロット電 源5cによって直流電圧を印加し、それぞれの中心電極 と外周電極とを通電した。次いで、この直流電圧に高周 波アーク発生手段によって高周波交流電圧を重畳するこ とにより、高周波アークを発生させた。そして、高周波 アークの誘導により、それぞれの中心電極と外周電極と の間にパイロットアークA、Bを発生させた。その後、 高周波アーク発生手段による高周波交流電圧の重畳を止 めて、高周波アークの発生を停止させた。これにより、 負極中心電極22と正極中心電極24との間にV字状プ ラズマアークCが形成した。また、このV字状プラズマ アークCのV字先端付近には、アーク高温部Hが形成し

20

【0040】このアーク高温部Hを含むプラズマアークを原料体の丸棒の先端部にあてて、原料体を蒸発させ、た。原料体の先端は消費していくが、原料体の蒸発を最適に持続させるために、蒸発面位置検出装置13を設けて、プラズマアーク先端と原料体先端との距離を一定に保った。この蒸発面位置検出装置13は、CCDカメラを具備しており、CCDカメラから入力した画像を画像処理システムにより解析し、信号を原料体保持・送り出し装置12に出力し、その信号に応じて原料体保持・送り出し装置12を作動させ、距離を一定に保った。

【0041】原料体から発生したシリコン蒸気は、プラズマアークのガス圧によって、プラズマアークの前方に流れた。このシリコン蒸気を横切るように、反応・冷却ガス吹き付けノズル9から酸素ガスを吹き付け、シリコン蒸気を急速に酸化させて、SiO2超微粒子を形成させた。形成したSiO2超微粒子および酸化された蒸発ガスは、蒸発ガス冷却タンク10に移動し、冷却された後に、コレクタ11によってSiO2超微粒子と気体とに分離した。分離したSiO2超微粒子を蒸発ガス冷却タンク11下部に設置された捕集容器に捕集した。

【0042】本実施例では、常時、電流値およびアーク形状が安定した運転をすることができた上に、原料の歩留まりは著しく向上した。本実施例における単位時間当たりの生産性は、従来の移行型法に比べて、2~10倍程度であった。それにもかかわらず、単位時間当たりのガス流量は生産性に比例して上げる必要はなく、ガス、電気のコストは大幅に低下した。本実施例の方法では、アーク高温部の断面を同じ電力量で比較した場合、従来の移行型法に比べ、本実施例でのアーク高温部は直径で約1.5倍、断面積で約2倍であった。そのため、原料体断面で蒸発面積が増したため、エネルギーロスは著しく減少した。また、本実施例の方法は、超微粒子の純度も向上し、純度を99.995重量%にすることができた。

【0043】 (実施例2) シリコン単結晶粉砕品を使った超微粒子の製造方法

まず、シリコン単結晶を粉砕して、一辺が約10mmの 粒状の原料とした。蒸発用るつぼをアーク高温部Hが当 たる位置に設置した。なお、この蒸発用るつぼは、直径 が100mmの半球であり、外側に水冷却をするための ジャケットが設けられている。また、蒸発用るつぼの材 質は銅製で、表面には不純物対策としてジルコニアが溶 射されている。

【0044】蒸発用るつぼにシリコン単結晶粉砕品を投入した後、実施例1と同様にして、負極中心電極22と正極中心電極24との間にV字状プラズマアークCを形成させた。このV字状プラズマアークCのV字先端付近のアーク高温部Hを、蒸発用るつぼ中のシリコン単結晶粉砕品にあて、蒸発させた。原料体から発生したシリコン蒸気は、プラズマアークのガス圧によって、プラズマ 50

アークの前方に流れた。このシリコン蒸気を横切るように、反応・冷却ガス吹き付けノズル9から酸素ガスを吹き付け、シリコン蒸気を急速に酸化させて、SiO2超微粒子を形成させた。形成したSiO2超微粒子および酸化された蒸発ガスは蒸発ガス冷却タンク10に移動し、冷却された後に、コレクタ11によりSiO2超微粒子と気体とに分離した。分離したSiO2超微粒子を蒸発ガス冷却タンク10下部に設置した捕集容器に捕集

14

【0045】 (実施例3) 金属ビスマス粒の直接蒸発による超微粒子の製造方法

原料として粒径が5mmの金属ビスマス粒を使用した。これを実施例2と同様のるつぼに金属ビスマス粒を投入した後、実施例1と同様にして、負極中心電極22と正極中心電極24との間にV字状プラズマアークCを形成させた。このV字状プラズマアークCのV字先端付近のアーク高温部Hを、蒸発用るつぼ中のビスマス単結晶粉砕品にあて、蒸発させた。

【0046】原料体から発生したビスマス蒸気は、プラズマアークのガス圧によって、プラズマアークの前方に流れた。このビスマス蒸気を横切るように、反応・冷却ガス吹き付けノズル9から酸素ガスを吹き付け、ビスマス蒸気を急速に酸化させて、 Bi_2O_1 超微粒子を形成させた。形成した Bi_2O_1 超微粒子および酸化された蒸発ガスは蒸発ガス冷却タンク10に移動し、冷却された後に、コレクタ11により Bi_2O_1 超微粒子と気体とに分離した。分離した Bi_2O_1 超微粒子を蒸発ガス冷却タンク10下部に設置された捕集容器に捕集した。

【0047】従来の移行型法では、蒸発用るつぼ中の溶融した金属ビスマスの上に、既に蒸発、酸化した粉体が落下して非導電性の膜を形成していた。そのため、導電不良となり、しばしば運転を停止して酸化物膜を除去する必要があったが、本実施例ではそのような必要がなく、連続運転が可能であった。

[0048]

【発明の効果】本発明によれば、原料体に通電不要であり、導電性材料を混合する必要がなくなり、原料体の制約が少なく、不純物の少ない超微粒子を、高エネルギー効率かつ低コストで製造することができる。また、製造装置の簡素化および信頼性を向上させることができる。また、アーク高温部が大きくなるので、生産性を高くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の超微粒子の製造装置の一例を示す上面図である。

【図2】 本発明の超微粒子の製造装置の一例を示す側 面図である。

【図3】 従来の超微粒子の製造方法に用いられる超微粒子の製造装置の一例を示す側面図である。

【符号の説明】

2a, 2b 作用ガス吹き出しノズル

3 原料体

4 a 負極プラズマトーチ

4 b 正極プラズマトーチ

5 a 主電流電源

5 b 負極プラズマトーチ用パイロット電源

5 c 正極プラズマトーチ用パイロット電源

6 プラズマアーク発生手段

9 反応・冷却ガス吹き付けノズル

*10 蒸発ガス冷却タンク

22 負極中心電極

23 正極外周電極

24 正極中心電極

25 負極外周電極


A, B パイロットアーク

C V字状プラズマアーク


H アーク高温部

*

【図1】



【図2】



【図3】

